



AGS 3514

Art. No: 3514

Ochrana proti graffiti



Dlouhodobá vodu odpuzující ochrana proti graffiti pro většinu povrchů. Odolná všem typům počasí. Zajišťuje účinnou ochranu proti barvám ve spreji, značkovačům a mechanickému poškození. Současně chrání před znečištěním vlivem počasí, ovzduší a vlhkosti. Při správné aplikaci je garance ochrany povrchu 5 let.

Nízký bod tání (60°C) umožňuje snadné a rychlé omytí povrchu vodou.

Ochrana je propustná a umožňuje ochráněnému povrchu dýchat. Brání graffiti proniknout do povrchu.

Po odstranění graffiti musí být vyčištěná plocha znovu ochráněna.

AGS 3514 má nízký bod tání, a proto doba na omytí povrchu je podstatně kratší. Je vhodný k použití na křehké materiály např. sádra, pískovec, vápenec.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Příprava

Plochu vyčistěte - odstraňte graffiti a další event. znečištění, např. znečištění vlivem ovzduší, silničního provozu, vosk, olej a zbytky barev. Hodnota pH 9-10 je maximální. Okna zakryjte a ochraňte vhodným způsobem. Ideální teplota pro venkovní použití je 10-35°C. Minimální teplota je + 5°C. Relativní vlhkost nesmí přesáhnout 95%.

Čerstvý beton musí zrát alespoň 28 dnů před aplikací ochrany.

Fasádní barvy 1-4 týdny od natření v závislosti na typu barvy.

Ochrana

Před použitím řádně promíchejte. AGS 3514 aplikujte nízkotlakým rozstřikovačem, válečkem nebo bezvzduchovým rozstřikovačem na vlhký, ne však mokrý povrch. Kapky nebo přebytek nátěru lze snadno smýt vodou po ukončení práce.

Ochranný nátěr aplikujte 2 -4krát podle charakteru povrchu.

Po každé aplikaci dodržujte dobu pro zaschnutí.

Venkovní odstraňování graffiti

Normální porézní materiály

Odstraňte graffiti horkou vodou a vysokým tlakem (60-90°C ,90-150 bar), nebo zvolte teplotu a tlak dle charakteru povrchu.

Na vyčištěnou plochu aplikujte 2x ochranný nátěr.

Křehké a lámavé materiály

Aplikujte AGS 3505 nebo AGS 5 SR nízkotlakým rozstřikovačem. Nechte působit několik minut a opláchněte horkou vodou (50-60°C, 40-150 bar/). Pro tyto materiály je to nejvhodnější způsob. Zbytky graffiti na povrchu lze setřít bílým hadrem pomocí AGS 3505 Vyčištěnou plochu neutralizujte vodou.

Na vyčištěnou plochu aplikujte 2-4 krát ochranný nátěr.

Dávkování

Neředte

Aktualizováno : 2015-09-25

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan-3 | SE754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se



Distributor: Urban Clean s.r.o. Příkop 843/4 Brno 602 00
tel: 734746502, email: urban@urbanclean.cz, www.urbanclean.cz



AGS 3514

Art. No: 3514

Ochrana proti graffiti



Spotřeba – závislá na typu povrchu

- Beton, cihla, apod. 0,10-0,15 l/ m²/ nátěr
- Pískovec, sádra nebo jiné jemné absorpční povrchy 0,15-0,20 l/ m²/ nátěr

Doba schnutí

Ochráněná plocha je odolná proti vodě a graffiti po 2 hodinách a suchá po 4 hodinách. Výsledný ochranný efekt je dosažen po 72 hodinách.

Vzhled povrchu

Mokrý nátěr má téměř bílý vzhled, po zaschnutí je nátěr víceméně neviditelný.

Některé materiály mohou ztmavnout nebo se začít lesknout.

Technická data

- Bílá vodní disperse
- Dodávaná v 5 nebo 25 l plastových nádobách
- Specifická hmotnost 0,98 kg/l
- Bez zápachu
- Hodnota pH: přibližně 8
- Obsahuje: obsah pevných částic 10%

Bezpečnostní pokyny

Použijte ochranný oděv a ochranné rukavice.

Označení není stanoveno

Není nebezpečnou věcí pro přepravu

Skladování

Skladujte v originálních, uzavřených nádobách při teplotě nad 0°C.

Životnost

Přibližně 12 měsíců v uzavřených, originálních nádobách.

Aktualizováno : 2015-09-25

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan-3 | SE754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se



Distributor: Urban Clean s.r.o. Příkop 843/4 Brno 602 00
tel: 734746502, email: urban@urbanclean.cz, www.urbanclean.cz